


# SORTENVERZEICHNIS

## 525-P-2013.01

Seite 1 von 1: Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06)

		CEMEX Kies & Splitt GmbH Steinbruch Helmstadt Am Klettenberg 97264 Helmstadt			
Wesentliches Merkmal		Lieferkörnung			Vorschrift
		10009322			
Korngröße (Korngruppe)		Pflasterbettung 0/8 mit Natursand			DIN EN 13285:2010
Kornzusammensetzung – Kategorie		OC <sub>90</sub>			
Toleranzkategorie		G <sub>U</sub>			
Kornform		SI <sub>50</sub>			
Rohdichte $\rho_{rd}$		2,64 Mg/m <sup>3</sup>			
Gehalt an Feinanteilen	maximal	UF <sub>5</sub>			
	minimal	LF <sub>NR</sub>			
Fließkoeffizient		E <sub>CS35</sub>			
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		C <sub>100/0</sub>			
Wasseraufnahme [%]		NPD			
Los-Angeles-Koeffizient		NPD			
Widerstand gegen Zertrümmerung		bestanden			
Widerstand gegen Schlag an Schotter		NPD			
Frost-Tau-Widerstand		F <sub>4</sub>			
Proctordichte	opt. Wassergehalt [%]	NPD			
	Trockendichte [g/cm <sup>3</sup> ]	NPD			
CBR-Wert		NPD			
Organische Verunreinigungen		NPD			

NPD = no performance determined (Eigenschaft nicht geprüft/ermittelt)  
NR = no requirement (keine Anforderung in Deutschland)

<b>Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06)“</b>
<b>Petrographischer Typ:</b> Muschelkalk