

SORTENVERZEICHNIS

525-SoB-2016.03

Seite 1 von 1: Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 04/07)

Wesentliches Merkmal		Lieferkörnung			Vorschrift
		10010299	10002958	10010300	
Korngröße (Korngruppe)		FSS 0/32	FSS 0/45	FSS 0/56	TL SoB-StB
Kornzusammensetzung – Kategorie (typische Zusammensetzung siehe zusätzliche technische Angaben)		OC ₉₀			
Toleranzkategorie		NPD			
Kornform		SI ₅₀			
Rohdichte ρ_{rd}		2,72 ± 0,10 Mg/m ³	2,72 ± 0,10 Mg/m ³	2,72 ± 0,10 Mg/m ³	
Gehalt an Feinanteilen	maximal	UF ₅			
	minimal	LF _{NR}			
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		C _{100/0}			
Los-Angeles-Koeffizient		NPD			
Widerstand gegen Zertrümmerung		bestanden			
Widerstand gegen Schlag an Schotter		NPD	bestanden		
Frost-Tau-Widerstand		F ₄			
Proctordichte	opt. Wassergehalt [%]	4,8	4,2	4,3	
	Trockendichte [g/cm ³]	2,09	2,14	2,13	
CBR-Wert		NPD			
Organische Verunreinigungen		NPD			

NPD = no performance determined (Eigenschaft nicht geprüft/ermittelt)

NR = no requirement (keine Anforderung in Deutschland)

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe „Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 04/07)“
Petrographischer Typ: Muschelkalk
Wasserdurchlässigkeit (nach ZV): $\geq 5,0 \times 10^{-5}$ m/s
Feinanteil (nach ZV): $\leq 7,0$ M.-%