

# SORTENVERZEICHNIS

## 100-SoB03-2016.03

**Seite 1 von 1:** Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 04/07)

Wesentliches Merkmal		Lieferkörnung				Vorschrift
		10001306				
Korngröße (Korngruppe)		FSS 0/32 (NA)				TL SoB-StB
Kornzusammensetzung – Kategorie (typische Zusammensetzung siehe zusätzliche technische Angaben)		OC <sub>90</sub>				
Toleranzkategorie		NPD				
Kornform		SI <sub>50</sub>				
Rohdichte ρ <sub>p</sub>		2,66 ± 0,10 Mg/m <sup>3</sup>				
Gehalt an Feinanteilen	maximal	UF <sub>5</sub>				
	minimal	LF <sub>NR</sub>				
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		C <sub>100/0</sub>				
Los-Angeles-Koeffizient		NPD				
Widerstand gegen Zertrümmerung		bestanden				
Widerstand gegen Schlag an Schotter		NPD				
Frost-Tau-Widerstand		F <sub>1</sub>				
Proctordichte	opt. Wassergehalt [%]	5,5				
	Trockendichte [g/cm <sup>3</sup> ]	2,03				
CBR-Wert		NPD				
Organische Verunreinigungen		NPD				

NPD = no performance determined (Eigenschaft nicht geprüft/ermittelt)

NR = no requirement (keine Anforderung in Deutschland)

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe „Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 04/07)“
<b>Petrographischer Typ:</b> Karbonquarzit